



Schmierfett  
und Pressen  
ab Seite 934

## OKS® Fette


### OKS 400 - MoS<sub>2</sub>-Mehrzweck-Hochleistungsfett

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +120°C.

**Einsatzgebiet:** Für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke.

**Eigenschaften:** Bildung eines MoS<sub>2</sub>-Gleitfilms für Notlaufeigenschaften, verschleißmindernd, alterungs- und oxidationsstabil, universell einsetzbares Hochdruckfett, NLGI-Klasse 2.

Typ	Gebinde
OKS 400-120ML	120 ml ChronoLube-Kartusche
OKS 400-80ML	80 ml Tube
OKS 400-400ML	400 ml Kartusche
OKS 400-1KG	1 kg Dose
OKS 400-5KG	5 kg Hobbock
OKS 400	Schmierzet (20 Stk. 400 ml Kartuschen inkl. Handfettpresse)




### OKS 402 - Wälzlager-Hochleistungsfett

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +120°C.

**Einsatzgebiet:** Für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen.

**Eigenschaften:** Verschleißmindernd, gute Druck- und Wasserbeständigkeit, alterungs- und oxidationsstabil, Mehrzweckfett, NLGI-Klasse 2.

Typ	Gebinde
OKS 402-400ML	400 ml Kartusche
OKS 402-1KG	1 kg Dose
OKS 402-5KG	5 kg Hobbock
OKS 402-25KG <span style="color:red">NEU</span>	25 kg Hobbock





### OKS 422 - Universalfett für Langzeitschmierung

**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +180°C.

**Einsatzgebiet:** Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln (auch an Werkzeugmaschinen) bei extremen Temperaturen und hohen Geschwindigkeiten.

**Eigenschaften:** Extrem stoß- und druckbelastbar, sehr guter Verschleißschutz, lange Nachschmierintervalle, Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche.

Typ	Gebinde
OKS 422-120ML	120 ml ChronoLube-Kartusche
OKS 422-400ML	400 ml Kartusche
OKS 422-1KG	1 kg Dose
OKS 422-5KG	5 kg Hobbock





### OKS 424 - Synthetisches Hochtemperaturfett

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +200°C.

**Einsatzgebiet:** Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. in Abgasventilatoren.

**Eigenschaften:** Gute Temperaturbeständigkeit, gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit, gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen, NLGI-Klasse 1-2.

Typ	Gebinde
OKS 424-400ML	400 ml Kartusche
OKS 424-1KG	1 kg Dose
OKS 424-5KG	5 kg Hobbock



### OKS 432 - Heißlagerfett

**Temperaturbereich:** -25°C bis max. +190°C.

**Einsatzgebiet:** Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. bei Gießpfannen, Heißluftventilatoren, ...

**Eigenschaften:** Gute Temperatur- und Druckbeständigkeit. Sehr guter Verschleißschutz, gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit.

Typ	Gebinde
OKS 432-400ML	400 ml Kartusche
OKS 432-1KG	1 kg Dose
OKS 432-5KG	5 kg Hobbock

